

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 3.3.2003  
Poslední revize: 1.7.2008



VÝROBEK

## MONTACK TRANSPARENT

OBSAH

100 ml

Reference SAP

48507227



### Popis

Lepidlo na bázi roztoku v alifatických rozpouštědlech z butadiestyren kopolymeru (styren – butadien), upraveno pro velké zátěže.

### Technické parametry

**Vzhled:** Pasta krémové barvy s charakteristickou vůní.  
**Viskozita Brookfield (7,20°, 20 ot):** Tixotropní  
**Hustota (Kg/l):** cca 0,85  
**Sušina (%):** 42,-44,  
**Slévatelnost:** < 1mm

### Aplikování

Upevnění panelů a říms a jakákoliv oprava a montáž truhlářských výrobků, kde je zapotřebí použít lepidlo s vysokou vyplňovací schopností za podmínky, že alespoň jedna lepená část má pórovitý povrch, kterým mohou procházet páry rozpouštědla.  
Lepení zrcadel, mramoru a přírodního kamene.

### Způsob použití

**Příprava plochy:** Chceme-li zajistit maximální přilnavost lepených ploch, musíme je dokonale očistit, osušit a zbavit je jakéhokoliv prachu a mastnoty.

**Aplikace:** Odřízneme vrchní konec uzávěru nádoby, pootočíme kanelou a seřízneme ji v požadovaném profilu. Nanášíme bodově nebo v delších liniích na jednu z ploch určených ke spojení, po té přiložíme druhou plochu a pevně přitiskneme (tím dosáhneme rovnoměrného rozprostření lepidla).

Pokud potřebujeme nanést velké množství lepidla, doporučujeme znovu oddělit slepené části po prvním stlačení na dobu asi 10 až 15 minut, a opět je pak na sebe přiložit a definitivně spojit.

**Dávkování:** Mění se v závislosti na materiálech určených ke spojení. V každém případě by film, který vytvoří lepidlo po provedení spoje, neměl být silnější než 0,1 mm, protože jinak se značně snižuje přilnavost.

### Rozpuštění a očištění

Ještě vlhký přípravek se lehce odstraní pomocí hadříku navlhčeného v acetonu. Jakmile je přípravek suchý, lze jej odstranit pouze

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 3.3.2003

Poslední revize: 1.7.2008



mechanicky.

## **Skladování**

Tento výrobek je hořlavý. Skladujte přípravek ve svém původním obalu, uzavřený, a dodržujte opatření pro skladování hořlavých a snadno vznítitelných přípravků. Při dodržení těchto podmínek je možné přípravek použít po dobu minimálně 18 měsíců.

## **Bezpečnost**

F hořlavý

Xi dráždivý

N nebezpečný pro životní prostředí

R38 Dráždí kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.