

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 11.6.1995



Poslední revize: 30.6.2008

VÝROBEK

LEPIDLO NA OPRAVU DUŠÍ

OBSAH

5 g

Reference SAP

42505003



Popis

Lepidlo (*tmel*) z roztoku přírodního kaučuku. Opravuje propíchnuté pneumatiky s duší velmi jednoduše, rychle a bezpečně.

Technické parametry

Vzhled: Homogenní produkt

Barva: Karamelová

Hustota: 1,410 + 0,015 g/cc při 25° C

Viskozita: 5700 + 1000 cps. Brookfield LVT ukazatel 4 při 60 ot./min při 25° C.

Přilnavost: výborná na uvedených materiálech

Aplikování

Vyvinuto pro použití jakožto vulkanizační tekutina na opravu pneumatik s duší u jízdních kol, automobilů, traktorů atd. Možné použití jak v sektoru hobby, tak v profesionálním. Nehořlavý výrobek. Skladovat na suchém a chladném místě.

Způsob použití

Opravovanou plochu osušit a očistit smirkovým papírem. Nanést tenkou vrstvu lepidla na prasklinu a její okolí a nechat rozpouštědlo odvětrat 10 minut. Aplikovat druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkat několik minut, dokud lepidlo nebude na dotyk vytvářet vlákna. Odstranit spodní (stříbrnou) ochrannou vrstvu záplaty, přiložit na místo předem ošetřené lepidlem. Lehce tlačit směrem od středu a odstranit vrchní průhlednou vrstvu, která pokrývá záplatu. Povrch je opravený a znovu připraven k užití.

Bezpečnost

F; Xi; N

R11 Vysoce hořlavý.

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 11.6.1995



Poslední revize: 30.6.2008

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.